

Technisches Merkblatt Amalu-Isolierfarbe

besonders hohes Deckvermögen

Produktcharakteristik

Weißer geruchsneutrale Innenfarbe auf Basis wässriger Dispersion mit thermoisolierender Pigmentierung. Sie zeichnet sich durch besonders gutes Deckvermögen aus und ergibt wischfeste Anstriche mit matter Oberfläche.

Anwendung

Für innen auf Putz, Gips, Beton, Rauhfaser tapete, Spanplatten, gut haftende Altanstriche sowie auf alle für Dispersionsfarben geeignete Untergründe. Für Feuchträume Antischimmelzusatz verwenden.

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muß fest und sauber sein. Nicht tragfähige Altanstriche, loser Putz, Verunreinigungen usw. sind sorgfältig zu entfernen. Saugfähige Untergründe sind mit Amalu Sperrgrund vorzubehandeln.

Verarbeitung

Die Wandfarbe kann gerollt, gestrichen und airless gespritzt werden. Luft- und Objekttemperaturen dürfen dabei 12 Grad Celsius nicht unterschreiten. Vor der Verarbeitung unbedingt gut aufrühren. Es werden ein bis zwei Anstriche empfohlen, wobei der Grundanstrich bei Bedarf bis maximal 10 % und der Deckanstrich bis 5 % bei Bedarf mit Trinkwasser verdünnt werden kann. Mit geeigneten Farbpasten kann getönt werden. Die Arbeitsgeräte sind sofort nach Gebrauch und vor Pausen mit Wasser zu reinigen. Angetrocknete Farbe lässt sich mit handelsüblicher Kunstharzverdünnung aufweichen und kann dann mechanisch entfernt werden.

Wichtige Hinweise

Verarbeitungstemperatur für Material, Umgebung und Untergrund +12 °C bis + 30 °C. Trockenzeit ca. 3 Std. bei + 20 °C und 60 % rel. Luftfeuchte.

Verbrauch

Je nach Struktur und Saugfähigkeit des Untergrundes pro Anstrich 120 - 180 ml/m². Falls erforderlich genaue Verbrauchsmenge durch Probeanstrich am Objekt ermitteln.

Lagerung

Gebinde gut verschlossen, kühl, aber frostfrei lagern. Mindestens haltbar bis: 6 Monate ab Herstellungsdatum (im ungeöffneten Zustand und bei sachgemäßer Lagerung).

ChemVOCFarbV

Kategorie A/a VOC-Grenzwert (g/l) 30 (2010) VOC- Maximalgehalt (g/l) 1

Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können Ansprüche nicht für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden, jedoch garantieren wir, dass diese Produkte unseren Qualitätsstandart entsprechen. Änderungen vorbehalten.

Stand: 05 / 2011